



BONA CLASSIC UX

PREDPREMAZ NA VODENOJ OSNOVI

Predpremaz iznimno lagan za upotrebu, daje drvetu blago svjetliji



1-komponentni temeljni premaz na vodenoj osnovi za neobrađene drvene podove. Drvetu daje blago svjetliji ton. Osnovne karakteristike Bona Classic UX predpremaza su jednostavnost primjene, brzo sušenje i lagano brušenje standardnim brusnim materijalima. Izvrstan temelj za sve Bona lakove. Iznimno niska emisija, klasificiran kao EC1PLUS. Pogodan za primjenu na podno grijanje.

- Daje blago svjetli ton drvetu
- Lagan za upotrebu, podnosi određene varijacije u primjeni
- Lagano se brusi



BONA CLASSIC UX

PREDPREMAZ NA VODENOJ OSNOVI

Predpremaz iznimno lagan za upotrebu, daje drvetu blago svjetlji

TECHNIČKI PODACI

Vrsta laka:	1-komponentni akrilno/poliuretanski predpremaz na vodenoj osnovi
Razrjeđivanje:	Ne razrjeđuje se. Za dulje otvoreno vrijeme dodajte Bona usporivač.
Vrijeme sušenja:	1-2 sata na 20°C/60% R.V.
Alati za nanošenje:	Bona aplikator, Bona valjak za vodene lakove (11 mm duljina vlakna)
Potrošnja:	8-10 m ² /lit (120-100g/m ²) po sloju
Sigurnosni podaci:	Neklasificirano
Čišćenje:	Obrišite alat od ostataka materijala prije čišćenja minimalnom količinom vode. Osušeni ostaci se mogu očistiti acetonom.
Rok trajanja:	1 godina od datuma navedenog na pakiranju u originalno zapakiranoj neotvorenoj ambalaži.
Skladištenje/transport:	Temperatura ne smije pasti ispod +5°C niti prijeći +25°C tijekom skladištenja i transporta
Zbrinjavanje:	Ostatke i praznu ambalažu zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima
Pakiranje:	2 x 10 litara (24 kutije na paleti)
Certifikati:	EC1 ^{PLUS} za vrlo nisku emisiju

Dodatne informacije dostupne su u *Sigurnosnom listu*.

PRIPREMA

Osigurajte da je pod aklimatiziran sa krajnjim uvjetima upotrebe. Površina mora biti dobro obrušena do sirovog drveta, suha, bez ostataka prašine, ulja, voska i drugih vrsta prljavštine. Preporučujemo da završno brušenje drveta obavite brusnim diskovima granulacije 120 pomoću Bona Quattro nastavka ili slične opreme. Pričekajte da lak poprimi temperaturu prostora, stavite filter i dobro protresite spremnik prije upotrebe. Optimalni uvjeti za lakiranje su između 18-25°C i 40-60% relativne vlage zraka. Visoke temperature i niska vlaga zraka skraćuju a niske temperature i visoka vlaga produljuju vrijeme sušenja. Osigurajte dobru ventilaciju tijekom nanošenja i sušenja. Minimalna temperatura kod lakiranja je 13°C.

Napomena: tropске vrste drveta kao što su Teak, Ipe, Wenge, dimljeni hrast i sl. kao i neke vrste mekog drveta sadrže prirodne sastojke poput tanina, ulja, smola i minerala koji mogu značajno utjecati na produženo vrijeme sušenja, promjenu boje i sl. Preporučujemo da prije primjene saznate o kojoj se vrsti drveta radi te testirate predpremaz na manjoj površini.

RASPORED LAKIRANJA

Najčešći raspored lakiranja:

1x Bona Classic UX + 2x Bona završni lak

Bona Classic UX kompatibilan je sa svim Bona završnim lakovima.

Napomena:

- Nije preporučljivo nanositi više od 2 nanosa laka po danu zbog opasnosti od bubrenja drveta..
- Bona Classic UX se nanosi isključivo na sirovo drvo. Ne smije se koristiti u kombinaciji sa bojama i uljima ili za prelakiravanje drugih lakova.



BONA CLASSIC UX

PREDPREMAZ NA VODENOJ OSNOVI

Predpremaz iznimno lagan za upotrebu, daje drvetu blago svjetlji

PRIMJENA

1. Dobro protresite spremnik i stavite filter.
2. Nanesite ravnomjerni sloj Bona Classic UX koristeći Bona aplikator ili Bona valjak. Potrošnja 8-10 m² sa 1 litrom proizvoda (120 – 100 g/m²) po nanosu. Nanosite naizmjениčno poprečno i uzdužno strukturi drveta izbjegavajući formiranje nakupina laka. Uvijek održavajte mokri rub kako bi se izbjegli tragovi preklapanja.
3. Ostavite da se osuši 1-2 sata.
4. Nakon sušenja Bona Classic UX može se lagano prebrusiti Bona Scrad sistemom ili brusnom mrežicom kako vi se spriječilo podizanje drvenih vlakana (koristite najfiniju moguću granulaciju koja će postići željeni rezultat; granulacija 120-150). Alternativno nanesite 1 sloj prije međubrušenja kako bi se spriječilo podizanje vlakana. Nanos laka može se nanijeti bez međubrušenja pod uvjetom da se nanese unutar 24 sata od nanošenja Bona Classic UX laka.
5. Odstranite prašinu i završite postupak lakiranja završnim lakom po izboru.

Napomena: ako se prethodni sloj laka suši više od 24 sata tada je uvijek potrebno međubrušenje prije nanošenja daljnjih slojeva laka

ODRŽAVANJE

Bona Classic UX ne smije se koristiti za završni premaz.

Pružene informacije i savjeti pripremljeni su sukladno trenutnim saznanjima i prikupljenim podacima koji ne moraju nužno biti konačni. Korisnik je odgovoran da prije primjene provjeri jesu li proizvod i pružene upute odgovarajuće za određenu namjenu, vrstu drveta i trenutnu situaciju. Bona garantira samo za isporučeni proizvod. Profesionalna i uspješna primjena proizvoda van je kontrole dobavljača. U slučaju bilo kakve sumnje napravite preliminarni test na manjoj površini.